ヘアクラック修繕用ポリマー塗料

日藻セメンコートPlus

日藻セメンコートPlusは、セメントを使用せずコンクリートに近い色調を再現することができ、ヘアクラック面等への化粧材に最適です。室内・室外 施工後の安定した美観を保つことのできるローラー塗布型仕上げ材です。

特　　長

- ローラー、刷毛での簡単施工（床、壁面）
- ヘアクラック面等の仕上げ材に最適
- 施工後の色調変化を起こしづらく安定した仕上がり



施　工　面　積

主材+混和液+日藻プライマー	標準施工面積
2.6kg+1.3kg+1kg	約4㎡（0.4mm 塗り厚）

色　調　見　本

※印刷の為、実際の色とは多少相違する場合があります。また仕上がりは、施工・気象条件、下地の条件によっても異なることがあります。

性　　能

試験項目（JIS-A-6916に基づいて）	測　定　結　果
	材齢3日
接着強度	2.06 N/㎟
破壊箇所	M破壊

透水試験 24時間透水率	プレーン（1:3モルタル）	日藻セメンコートPlus
	100%	9%以下

耐摩耗試験	0.7g（摩耗量）	JIS K 7204に準する（500回転）

施　工　方　法

下地処理

・下地の脆弱部は取り除き、汚れ・苔・土等は十分に清掃して下さい。
・下地の乾燥を確認し、施工面に日藻プライマーを1㎡当たり原液100～200g塗布して下さい。気泡の出やすい下地には2回塗りをして下さい。
※凹凸面は補修モルタル等で調整を行って下さい。

混練り

・混和液1.3kgを容器に全量注いだ後、主材2.6kgを投入し撹拌機で3分程混ぜ合わせて下さい。
・混練り後、30分以内を目安として使用して下さい。

塗り付け

・ローラーの入らない箇所、又は際などは刷毛で塗布した後、全体の施工をして下さい。
・下地の透け具合を確認しながら必要に応じて重ね塗りを施して下さい。

養　生

・施工後、表面乾燥（約3時間）までは雨・水かかり、汚れに注意し、養生を行って下さい。

荷　姿

（主材2.6kg+混和液1.3kg+日藻プライマー1kg）1セット／箱

注　意　事　項

【使用上の注意】
●過度な高温下や低温下での施工は仕上がりが安定しない恐れがありますので、ご注意下さい。
●施工完了から3時間程度は、硬化に必要な気温を確保して下さい。
●他の材料の混入は製品のバランスを崩す恐れがあるので、絶対にしないで下さい。
●塗り厚を付け過ぎるとシワや亀裂のもとになりますので、0.4mm厚を目安に塗布を行って下さい。
●実際の施工では、使用する道具によって仕上がりの模様や質感が異なる場合があります。

【取り扱い上の注意】
●目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
●使用目的以外には使用しないで下さい。

◆本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。
◆本カタログ記載の内容（性能、データ等）は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

藻 日藻工材株式會社
〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	2312002
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/