

日藻のこなつのまた

日藻のこなつのまたは漆喰にはもちろん、補修用モルタルやタイルモルタルの保水剤として使用致しますと、海藻特有のネバつきのない保水性とコテのび、優れた可塑性で作業の能率を飛躍的にアップさせます。さらに、京壁の「のり」としても使用できる多用途をカバーする機能を持った画期的な混和剤です。

特長

- 水にすぐ溶け簡単に使える。
- 水持ちが長く、コテ伸び良好。



標準使用量

漆喰

中塗りの乾燥程度	石灰の量	日藻のこなつのまた量
完全乾燥	1袋 (20kg)	1.5袋～2.5袋
前日中塗り		1.5袋～2袋
追っかけ仕上げ		1.5袋
木摺下地	1袋 (20kg)	2袋～3袋
天井		2袋～3袋

補修用モルタル(薄塗り)


プレックス 補修材 1袋 (25kg)	日藻のこなつのまた 1/4袋～1/2袋 (80～160g)
現場調合モルタル セメント 1袋 (25kg)	日藻のこなつのまた 3/4袋～1+1/4袋 (240～400g)

- 各種材料に所定量の日藻のこなつのまたをふりかけ、よく空合わせした後、適量の水を加え練って下さい。

荷姿

320g × 50袋 / 箱

- ◆ 本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ◆ 本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

 日藻五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023