

液体ラストップ

軽量プレミックスモルタルの性能改善と施工能率向上を目的とした混和剤です。

特長



- 下地モルタルの吸水を調整し、上塗りモルタルの強度発現を助けます。
- 壁面の防水性を高めます。

標準使用量

軽量プレミックスモルタル 3袋(75kg)	液体ラストップ (200g)
-----------------------	----------------

性能

試験項目	測定結果		
	材齢 7日	材齢 14日	材齢 28日
曲げ強さ N/mm ² (kgf/cm ²)	4.2(43)	5.3(54)	5.8(59)
圧縮強さ N/mm ² (kgf/cm ²)	20.5(209)	26.1(266)	30.4(309)
接着強さ N/mm ² (kgf/cm ²)		0.81(8.24)	1.21(12.3)
長さ変化率(%)		0.049	0.076

使用 方 法

液体ラストップはあらかじめ水に分散・溶解したものを練り水として使用して下さい。
(混水量が多くならない様に、少なめの水に分散して下さい。)

既調合



※軽量プレミックスモルタル(3袋) : 液体ラストップ(200g)
液体ラストップ4kg(1本)の場合 : 軽量プレミックスモルタル(60袋)分

荷 姿

4kg × 4本 / 箱

注 意 事 項


【使用上の注意】

- 標準使用量を厳守して下さい。また、クシ目引きや目粗しをしていただくと上塗りモルタルの接着が良くなります。上塗りモルタルは、十分にコテ圧をかけて塗り継いで下さい。
- 著しい高温時、または強風下での施工には養生等に十分注意して下さい。
- ラス下地専用です。コンクリート、ブロック、ALC、ラスカットパネル等の下地では使用しないで下さい。
- 軽量モルタル専用です。上塗りが砂モルタルのように重い場合は使用を避けて下さい。
- 使用前によく振ってご使用下さい。

【取り扱い上の注意】

- 吸い込んだ場合はうがい洗浄して下さい。
- 目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 目的以外の用途には使用しないで下さい。

- ◆本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ◆本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

 日 藻 五 材 株 式 會 社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023